

长华化学科技股份有限公司

Changhua Chemical Technology Co., Ltd.

聚合物多元醇 CHP-2150 技术信息
Technical Information of Polymer Polyols CHP-2150



简介\Introduction

聚合物多元醇 CHP-2150 是以通用聚醚多元醇为基础聚醚，加丙烯腈、苯乙烯单体及引发剂，在特定的温度和氮气保护下进行自由基接枝聚合而成。本产品为无 BHT、低残留单体、低黏度、高固含量聚合物多元醇，固含量达 48%~52%；与水混溶性好，配制发泡物料流动性好，制成泡沫的密度梯度低，泡孔均匀细腻，主要应用于超高硬度块状软泡和火焰复合绵。


Polymer polyols CHP-2150 which are based on general polyether polyols are synthesized by free radical graft polymerization with initiator and monomers of styrene and acrylonitrile under specific temperature and nitrogen protection. They are characterized by BHT free, low monomer residues, low viscosity and high solid content at 48%~52%. They give a good flowability when mixing with water. The foam made by the products has low density gradient and uniform and fine cell structure. The products are mainly used in the ultra-high hardness flexible slabstock foams and flame lamination foams.

规格\Specifications


外观\Appearance	乳白色黏稠液体\ Milky white viscous liquid	目测\Visual
羟值\Hydroxyl Value (mgKOH/g)	24~28	GB/T 12008.3-2009
水含量\Water Content (%)	≤0.05	GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002
pH	6~9	GB/T 12008.2-2010
黏度\Viscosity mPa·s (25℃)	4000~5500	GB/T 12008.7-2010
丙烯腈 (AN) 残留量\ Residue of AN (ppm)	≤2	GB/T 31062-2014
苯乙烯 (SM) 残留量\ Residue of SM (ppm)	≤25	GB/T 31062-2014
固含量\Solid Content (%)	48~52	GB/T 31062-2014



温度和黏度曲线\Curve of Viscosity vs Temperature



温度和密度曲线\Curve of Density vs Temperature



长华化学科技股份有限公司技术部

Technology Department of Changhua Chemical Technology Co., Ltd.